

Beschreibung

BB-RM-Belag dient als vielseitig einsetzbare Ausgleichsmasse auf bituminösen und zementgebundenen Untergründen.

BB-RM-Belag ist ein hoch abriebfester und rutschfester Belag, der speziell für mechanisch stark belastete Bereiche entwickelt wurde und auf Asphaltflächen und oder Betonflächen ohne Grundierung einsetzbar ist.

BB-RM-Belag wird in Aussenbereichen wie Betonstrassen, Flugpisten, und Strassenoberflächen eingesetzt.

Material

2-komponentiger, schnellhärtender, flexibilisierter, und gefüllter Reparatur-Mörtel auf Basis von Polymethylmethacrylat.

Lieferform

10,00 kg	BB-RM-Belag
80 gr	BB-Kat
10,80 kg	

Farbtöne

Schwarz und Grau.

Lagerung

Die Produkte in der Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern. Ungeöffnet sind sie mind. 6 Monate haltbar. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle vermieden werden. Die Gebinde nach Teilentnahme wieder luftdicht verschließen.

Eigenschaften und Vorteile

- höchst abriebfest
- höchst rutschfest
- dauerhaft witterungsbeständig (UV-, Hydrolyse-, alkalibeständig)
- leichte und schnelle Verarbeitung
- schnelle Aushärtung
- lösemittelfrei

Einsatzbereiche

- Anpassen von vorstehenden Schachtdeckeln und Armaturen
- Anrampungen

Dichte:

1,8 g/cm³

Arbeitsgeräte

- Produktanmischung mit: - Rührgerät mit Doppelflügelrührkopf
- Produktauftrag mit: - Spachtel
- Aluabziehlatte
- Glättkelle

Untergrund

BB-RM-Belag kann auf sämtlichen bituminösen und zementgebundenen Untergründen verwendet werden. Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

Mischen

Zu Beginn den Inhalt des Eimers gründlich aufrühren. Anschließend den Katalysator bei langsam laufendem Rührwerk zugeben und 2 Min. mischen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Material an Boden und Rand des Behälters miterfasst wird. Idealerweise sollte **BB-RM-Belag** dazu einmal umgetopft und anschließend nochmals durchgerührt werden. Bei Materialtemperaturen < 10 °C sollte 4 Min. gerührt werden, da der Katalysator länger benötigt, um sich zu lösen.

Reinigung

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 10 Min.) gründlich mit gebräuchlichem Lösemittel gereinigt werden. Dies kann mit einem Pinsel erfolgen. Die Werkzeuge erst wieder nach vollständiger Verdunstung des Reinigers einsetzen. Eine Materialaushärtung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge lediglich in den Reiniger gelegt werden.

Auftrag

BB-RM-Belag auf die grundierte Fläche oder in die vorbereiteten Löcher schütten und sofort mit einer Glättkelle verdichten und abreiben. **BB-RM-Belag** kann in Schichtdicken bis 30 mm in einem Arbeitsgang aufgebracht werden.