

BB-B-491 ist eine 2-komponentige, schnellhärtende, flexibilisierte, pigmentierte Beschichtung auf Basis von Polymethylmethacrylat.

RT-Wert: 45 (ermittelt nach DIN EN 13036-4:2011-12)

Aufgrund der hervorragenden Eigenschaften des bereits eingemischten Führungskorns wird eine optimale Oberflächenstruktur geschaffen.

BB-B-491 wurde speziell für frei bewitterte Flächen wie Fahrradwege (baulich getrennt), Gehwege (baulich getrennt), Parkflächen oder Vorplätze sowie für farbliche Gestaltungen und Sondermarkierungen entwickelt.



Technische Daten

Topfzeit	ca. 12 Min.
Regenfest	ca. 30 Min.
Begehbar	ca. 45 Min.
Ausgehärtet	ca. 120 Min.
Aussentemperatur	≥ 3 °C
Untergrundtemperatur	≥ 3 °C
Taupunkt	4 °C über Taupunkt